

YHTEENVETO EDUISTA

- Heti käyttövalmis, ei eri komponentteja.
- Paikattu pinta voidaan ottaa heti käyttöön.
- Kestää ankarissakin olosuhteissa. Voidaan käyttää jopa -28 °C lämpötilassa.
- Tarttuu märkään sekä kuivaan pintaan.
- Esim. Lentokentällä liikenne voi jatkua välittömästi paikkauksen jälkeen.
- Ei tarvitse erillistä pohjustusta.
- Ei tarvita erillisiä työkaluja.

PURISTUSLUJUUS
800 + PSF

HANKAUKSENKESTO
Erittäin hyvä, täyteaine ei ole altis hankaukselle.

POLYMERISOITUMISAIKA
Välittömästi tiivistyksen jälkeen.

TYÖSKENTELY LÄMPÖTILA
- 28 °C - +40 °C

SYTTYMIS LÄMPÖTILA
+95 °C

RIITTOISUUS
0.74 m² / 25mm kerros. (0,04 m² / L)

TÄYTEAINE
Täyteaineen rakeisuus (Standardikaava)
0-5 % jyviä menee seulan No:50 läpi
1-10 % jyviä menee seulan No:16 läpi
10 - 40 % jyviä menee seulan No:8 läpi
80 - 100 % jyviä menee seulan No:4 läpi
100 % jyviä menee seulan 3/8" läpi

LEVITYSTAPA

- Tiivistä seos tärkoneella tai vastaavalla välineellä. Levitä seuraavia kerroksia tarvittavan paksuuden aikaansaamiseksi
- Seos polymerisoi puristettaessa, eli mitä voimakkaampi puristus, sitä kovemmaksi materiaali muuttuu. Suuria määriä korjattaessa voidaan käyttää sähkö- tai mekaanista tiivistyskonetta.
- Parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi PAVE-O seosta on levitettävä 23mm – 102mm paksuilla kerroksilla, tiivistäen kerroksittain. Mikäli kuoppa on erityisen syvä, sitä voidaan täyttää soralla aina 50 mm saakka reunasta.
- Viimeinen kerros (12mm-25mm) jätetään paikoilleen, joka tiivistyy liikenteen vaikutuksesta, muodostaen jäykän ja kovan paikan, joka ei painu ajan kuluessa.
- PAVE-O seos pysyy riittävän kimmoisana kestääkseen lämpötilavaihteluista johtuvat laajenemiset ja kutistumiset.

TERVEYS- JA TURVALLISUUSTOIMENPITEET

Tuotteen käyttöturvallisuustiedote on luettava ja ymmärrettävä ennen käyttöä.

SÄILYTYS

Säilytetään kuivissa olosuhteissa +5°C - +25°C lämpötilassa.

SÄILYTYSAIKA

Ei ole rajoitettu kun tuote säilytetään alkuperäisissä avaamattomissa pakkauksissa.

TAKUU / VAKUUS

Tremco illbruck OY:n tuotteet valmistetaan tiukkojen laatuvaatimusten mukaisesti. Tuote, jota on käytetty (a) Tremco illbruck OY:n kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja (b) Tremco illbruck OY:n suosittelemalla käyttöalalla, mutta joka osoittautuu vialliseksi korvataan veloituksetta.

Tremco illbruck OY varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman ennakoilmoitusta, sillä yhtiö noudattaa jatkuvan kehityksen ja parantamisen periaatetta.

Tuotetiedot

KUVAUS

PAVE-O paikkausseos on kehitetty korkealaatuisen asfalttibatumin sekä täyteaineen pohjalta erityisesti vastaamaan ankarimpiin vaatimuksiin, joita asfalttipinnoitteen korjaamiselta vaaditaan.

KÄYTTÖ / TARKOITUS

PAVE-O soveltuu mm. seuraaviin kohteisiin:

- Lentokentät, bussiterminaalit, pihat yms.
- Erilaisten tiepintojen ja pihajalkeiden halkeamien ja kuoppien paikkaamiseen
- asfaltti-, betoni-, tiili-, kivi-pinnoille.

VÄRIT

Musta

PAKKAUS

18.9 litran muoviasia

Tekniset tiedot

KOOSTUMUS

Pave-O on asfalttibatumin ja täyteaineen pohjalta kehitetty yksikomponenttinen paikkausmassa.

OMINAISUUDET (TYPILLISIÄ ARVOJA)

TÄYTEAINEEN RAKEISUUS (ASTM C-93)
keskimäärin 6.25 mm.

BITUMIPOLYMEERISEOS
Vähintään 6 % - enintään 10 %.

Käyttö pääpiirteissään

PINNAN ESIKÄSITTELY

- Poista kaikki irtonainen lika, roskat, lumi sekä ylimääräinen vesi.
- Leikkaa kuopan reunat suoriksi "olkapäiden" muodostamiseksi PAVE-O seoksen täyttöä varten.

PINNOITUSOLOSUHTEET

Työskentelylämpötila -28 °C - +40 °C. Työstettävä pinta voi olla joko kuiva tai märkä.

POHJUSTUS

PAVE-O on itse pohjustuva aine, mutta tarvittaessa kun kuoppa on esim. pölyinen tai hauras voidaan pohjustukseen käyttää KOLD-SEAL aineen ja veden seosta (sekoitussuhde 50:50).

Tekninen palvelu

Tremco illbruck OY tarjoaa apua tuotteiden valinnassa ja määrittelyssä. Tarkempia tietoja ja neuvoja on saatavana teknisestä palvelusta p. (09) 5499 4500.